



Proporcionan un desempeño confiable, una consistencia sin imperfecciones y una claridad excepcional.

Las películas sobrelaminadas Eclipse^{MR} protegen contra la abrasión, los productos químicos y los rayos UV para ayudar a prolongar la vida útil de sus gráficos. Busque Eclipse para laminaciones sin imperfecciones, una transmisión de colores equilibrados y reales, así como un rendimiento en el que puede confiar. Eclipse sobrelaminado es una mezcla de PVC 50% monomérico y 50% polimérico.

POLICARBONATO

PC-V Mate Aterciopelado

Película sobrelaminada de policarbonato con acabado texturizado aterciopelado anti reflejante con adhesivo permanente sólido.

Sistema de laminación sin imperfecciones. Resistente a la tunelización y al químico blanqueador en gráficos enrollados.

Disponible en 3, 5 y 10 mil.

PELÍCULAS DE PVC

PVC-G Brillante **PVC-L** Lustre **PVC-M** Mate

Película de PVC resistente a los rayos UV, sin ftalatos, revestida con un adhesivo acrílico permanente que no se vuelve amarillento y que proporciona hasta dos años de durabilidad en exteriores.

Disponible en 3 mil.

Aplicaciones

- Impresiones digitales
- Gráficos de serigrafía
- Gráficos de pared
- Pósters policarbonato y vinil de minoristas
- Letreros promocionales
- Fotografías
- Letreros para expo

Información del producto

- Adhesivo que no se vuelve amarillento
- PVC texturizado, acabado anti reflejante
- Acabados lustre, mate y brillante-policarbonato
- PVC monomérico/polimérico con cinco años de durabilidad en exteriores
- Resistente a la tunelización, las cuarteaduras y el químico blanqueador
- Excelente rendimiento en superficies planas y curvas
- Resistente a productos químicos y a los rayos UV
- Película de PVC ecológica sin ftalatos



INFORMACIÓN TÉCNICA ▶

Propiedades Físicas		Policarbonato		PVC	
		PC-V	PVC-G	PVC-L	PVC-M
Color	Transparente	Adhesivo	Acrílico	Acrílico	Acrílico
Material	50% Monomérico, 50% Polimérico	Liner	PET	78# (145 gsm)	78# (145 gsm)
Vida útil	2 años	Calibre	Polycarbonate	PVC	PVC
			3 mil	3 mil	3 mil
		Liner	PET	78# (145 gsm)	78# (145 gsm)
		Adherencia al acero*	78.6 N/100 mm (71.9 oz/in)	32.8 N/100 mm (30 oz/in)	32.8 N/100 mm (30 oz/in)
		Brillo (ángulo de 60°)	9-12	>80	45-55
					<10

*MÉTODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101

GARANTÍA: Se garantiza que todas las cintas estarán libres de defectos de fabricación o en los materiales al momento del envío. Nekoosa reemplazará o bonificará cualquier material que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no aceptará ni asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o gastos, implícitos o de otro tipo. El usuario final asumirá todos los riesgos y responsabilidades.