



El Vinil Clásico está intencionado para el desarrollo de gráficos para aplicaciones en interiores y exteriores.

Vinil Clásico

Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores (<3 años exteriores)

Las modalidades con adhesivo removible se remueven sin dejar residuo en la superficie hasta un año

Acabados mate y brillante

Adhesivo con Block-Out transparente o gris, con adhesivo permanente o removible

Opciones con Sistema Libre de Burbujas disponible

Fácil instalación para superficies planas y curvas ligeramente pronunciadas sin remaches

Compatibilidad de Impresión: Látex, Solvente, Eco-Solvente, Gran Formato UV, Offset Convencional y UV, HP Indigo y Serigrafía

Nuevos Rollos con Liner 90# Dimensionalmente Estable: vinil blanco calandrado de 3mil brillante o 4mil mate con un liner 90# dimensionalmente estable y con adhesivo permanente o removible gris

Nuevos Rollos con Liner 90# Libre de Burbujas Dimensionalmente Estable: vinil blanco calandrado de 3mil brillante o 4mil mate con un liner 90# libre de burbujas, dimensionalmente estable y con adhesivo permanente o removible gris

Aplicaciones

Gráficos

Letraje

Etiquetas

Señalización P.O.P Calcomanías

Calcomanías

Gráficos para Flotilla

Promocionales en Tienda

Certified for
HP Indigo





PRODUCTOS DE STOCK ▶

Acabado	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	GSM	Peso en KG por mil pliegos	hojas/cartón
HP Indigo								
Blanco Mate	SPM400FWPIN1218	30.48 x 45.72 cm	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	300	45.35	400
	SPM400FWPIN1319	33 x 48.26 cm					50	400
Blanco Mate	SPM400FWGIN1218	30.48 x 45.72 cm	4 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable	300	45.35	400
	SPM400FWGIN1319	33 x 48.26 cm					50	400
Transparente Brillante	SPM400FCPIN1218	30.48 x 45.72 cm	3 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	290	43	400
	SPM400FCPIN1319	33 x 48.26 cm					45.35	400

Acabado	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	GSM	Peso en KG por mil pliegos	hojas/cartón
Recubierta - Offset Convencional								
Blanco Mate	67215	68.6 x 50.8 cm	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	300	122.5	100
	67216	68.58 x 96.52 cm					236	
Transparente Brillante	67235	68.58 x 96.52 cm	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	290	236	100

Acabado	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	hojas/cartón
Gran Formato						
Blanco Brillante	SPM3415450N	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Permanente	78#	1
	SPM3416050N	1.52 x 45.72 cm				1
	SPM341G5450N	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Permanente	78#	1
	SPM341G6050N	1.52 x 45.72 cm				1
Blanco Brillante	SPM390G5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM390GWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Removible	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPE390GWF/GR5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1
	SPE390GWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm	3 mil	Gris Removible	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1
Blanco Mate	SPM4415450N	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Permanente	78#	1
	SPM4416050N	1.52 x 45.72 cm				1
	SPM441G5450N	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Permanente	78#	1
	SPM441G6050N	1.52 x 45.72 cm				1
Blanco Mate	SPM490FWP/GR5450	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	1
	SPM490FWR/GR5450	1.37 x 45.72 cm				1
	1.37 x 45.72 cm	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable libre de burbujas	1	
	SPE490FWR/GR5450					1.37 x 45.72 cm

Certified for
HP Indigo



OFRECIMIENTO EN TAMAÑOS ESPECIALES ▶

Acabado	SKU #	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
Vinil base sin recubrimiento - Offset UV y Serigrafía UV						
Blanco	CV400FW/HT	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Alto Adhesivo	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWP/GR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Gris Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FW/P	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FW/PR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	119#	.50#
	CV600FW	1.37 mt	6 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.62#
	CV800FW	1.37 mt	8 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.62#
	CV400FW/R	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Transparente	CV400C/P	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400C/R	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Negro Mate	CV400FB	1.37 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#

Acabado	SKU #	Tamaño (ancho)	Grosor	Adhesivo	Liner	Peso/MSI
Vinil Recubierto - Offset Convencional						
Mate Blanco	CV400FWP/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWP/TC/PR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	119#	.50#
	CV400FWP/TC/GR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente Gris	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400FWR/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable	.50#
Mate Transparente	CV400FWR/TC/GR	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Removible Gris	90# Dimensionalmente Estable	.50#
	CV400CP/TC	1.37 / 1.52 mt	4 mil	Permanente	90# Layflat	.50#



Nekoosa tiene 3 plantas grográficamente ubicadas en lugares estratégicos para un tiempo de traslado más rápido para pedidos especiales en hoja.

DATOS TÉCNICOS ▶

3 Mil ▶	SPM341	SPM341G	SPM390G	SPM390GWR/GR	SPE390GWF/GR	SPE390GWR/GR
Características Físicas						
Acabado	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante	Brillante
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Adhesivo	Permanente	Gris Permanente	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Altamente Removible
Película	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado
Liner	78#	78#	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable Libre de Burbujas	90# Dimensionalmente Estable Libre de Burbujas
Opacidad	90% mínimo	99+%	99+%	99+%	99+%	99+%
Nivel de Brillo	80% Típico	80% Típico	80% Típico	80% Típico	80% Típico	80% Típico
Grosor	Película	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil	3.0 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil	4.0 ± 0.2 mil
	Grosor Total	8.6 ± 0.2 mil	8.6 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	10.5 ± 0.2 mil	11.5 ± 0.2 mil
Adhesión	"SS 15 min Room Temp Dwell"	65 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in típico	50 oz/in mínimo
	SS 24 hr Room Temp Dwell	100 oz/in mínimo	75 oz/in mínimo	80 oz/in mínimo	33-37 oz/in típico	80 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	120-125 gsm	125-130 gsm	125-130 gsm	125-130 gsm	125-130 gsm
	Total con Liner	240-250 gsm	245-255 gsm	275-285 gsm	275-285 gsm	280-290 gsm
4 Mil ▶						
Acabado	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Adhesivo	Permanente	Gris Permanente	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado	Gris Permanente	Gris Removible Adhesivo Moderado
Película	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado	Vinil Calandrado
Liner	78#	78#	90# Dimensionalmente Estable	90# Dimensionalmente Estable	90# Libre de Burbujas	90# Libre de Burbujas
Opacidad	92% mínimo	100%	100%	100%	100%	100%
Nivel de Brillo	8% típico	8% típico	8% típico	8% típico	8% típico	8% típico
Grosor	Película	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil	3.2 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil	4.2 ± 0.2 mil
	Grosor Total	8.6 ± 0.4 mil	8.6 ± 0.4 mil	11 ± 0.4 mil	11 ± 0.4 mil	11.8 ± 0.4 mil
Adhesión	SS 15 min Room Temp Dwell	50 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo	50 oz/in mínimo	13-17 oz/in mínimo	45 oz/in mínimo
	SS 24 hr Room Temp Dwell	70 oz/in mínimo	75 oz/in mínimo	65 oz/in mínimo	23-25 oz/in mínimo	48 oz/in mínimo
Peso	Película con Adhesivo	135-140 gsm	140-145 gsm	140-145 gsm	140-145 gsm	140-145 gsm
	Total con Liner	255-265 gsm	260-270 gsm	290-300 gsm	290-300 gsm	300-310 gsm

Condiciones de Uso	Permanente	Removible
Tiempo de Vida en Almacenamiento	1 año	1 año
Duración en Exteriores	3 años	3 años
Aplicación de Temperatura Mínima	35° F (1.7° C)	40° F (4.4° C)
Rango de Temperatura de Servicio	-20° a 150° F (-28.9° a 65.6° C)	10° a 140° F (-23.3° a 60° C)
Resistencia a Solvente	Excelente	Excelente
Resistencia a Químicos	Excelente	Excelente

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.